

產品說明

MXBON® 027455 是一不含CFC之表面加速劑，主要用來增進MXBON® 瞬間接著劑的聚合速度。本加速劑為高度易燃品。MXBON® 027455 可在接著前或接著後使用。在瞬間膠接著後使用可確保加速聚合，效果更佳。

固化前的材料特性

主要成分	n-庚烷
顏色	無色至輕微琥珀色
特別比重 @ 20°C	0.679
閃火點	見物質安全資料表
蒸氣壓 (hPa)	< 1
黏度 (cP)	0.30 to 0.50
乾燥時間 @ 20°C, 秒	<60
On part life, 分	1
保存期限	24個月

固化性能

有諸多因素會影響固化速度。使用MXBON® 027455 之固化時間及聚合速度則受膠水的使用、接著厚度、溼度、欲接著表面情況及欲接著之基材所影響。

使用說明

- 1.加速劑不應與瞬間接著劑攪合一起。僅限於通風良好處使用。
- 2.上膠後使用：請將 MXBON® 瞬間接著劑 塗佈在欲接著之物件上。
- 3.將欲接著之物件黏合。
- 4.將 MXBON® 027455 塗於所有已上瞬間接著劑之物件。大約使用一滴加速劑在已上瞬間接著劑之物件上。

注意事項

- 1.加速劑必須小心地使用於高度易燃物質上，並且必須符合當地法令規範。請勿存放在易氧化物質附近。
- 2.庚烷會影響部份塑膠及塗料。建議於使用前請確認所有表面材質與加速劑之相容性。
- 3.加速劑具光敏感性，當不使用時，請存放於陰暗處。
- 4.請放置於孩童拿不到之處。
- 5.請存放於陰涼、乾燥之場所 8-21°C。

聲明：本文中所含的各種數據僅供參考，並被認為是可靠的。然而，北回化學股份有限公司對於任何人採用我們無法控制的方法所得到的結果，我們恕不負責。對於北回化學的產品之適用性或在本文中提及對一特定目的任何生產方法及採用本文所提及的措施來防止任何北回化學股份有限公司的產品在儲存和使用過程中可能發生的損失和人身傷害，使用者必須自行負責。當銷售或使用北回化學股份有限公司的產品，北回化學股份有限公司拒絕所有保證陳述，包括暢銷保證或對一特定目的之適用性。北回化學更進一步聲明對任何必然或意外損失包括利潤方面的損失概不承擔責任。