

產品特色

為雙液型EPOXY樹脂，搭配矽砂填充料可達到耐重壓效果，可修補各種地坪室內外皆可
樹脂可做縫隙條補，也可做深度破洞修補為多功能性的地坪修補材料。

1

適用材質

各類磁磚、石材、抿石子地面、磨石子地面、FRP、木質地材、EPOXY地板，水泥地面。

產品規格

包裝：15KG /組

A劑：10KG / B劑：5KG 。比例 A:B= 2:1

施工步驟

1. 先將地坪清潔至無水、無油、乾淨、乾燥狀態。
2. 將A劑與B劑2:1比例倒入桶內攪拌均勻後，建議使用電、汽動工具攪拌，再加入矽砂做二次攪拌均勻。(膠水：矽砂 = 1 : 2)
3. 搭配抹刀將修補劑以泥作方式填補地坪破損處。
4. 混合後可工作時間為30分鐘，初步固化時間60分鐘，可踩踏時間4小時，最佳固化時間24小時。

參考資料

- 地坪破洞比較深，建議樹脂混和後加入矽砂至膏狀不流動狀態，先填補至九分的深度，再使用樹脂未加矽砂，做表面填補可得到平整的表面。(膠水：矽砂 = 1 : 2)
- 地坪若是縫隙或是比較淺少於2mm，則建議只用樹脂去填補即可(不需加矽砂)。
- 開蓋後未用完請確實密封好可保存3年
- 混合數量請勿超過A劑3kg，會因樹脂熱反應過快，可工做時間不足以致造成樹



KAS-P60-AM-AB

技術資料表
Technical Data Sheet

脂 已達初步固化狀態無法再施做，以免造成浪費。

混合比例建議

A 劑 :	B 劑 :	砂
1kg	0.5kg	3kg
2kg	1.0kg	6kg
3kg	1.5kg	9kg

2

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。



頌強實業有限公司
UNITIDE INDUSTRIAL CO.,LTD

台中 TEL : 04-2384-6789 FAX : 04-2384-2288 台中市南屯區五權西路二段666號6F-3
彰化 TEL : 047-324-528 FAX : 047-324-525 彰化縣彰化市彰興路一段165巷37號
桃園 TEL : 03-495-1515 FAX : 03-495-2566 桃園市中壢區正光街76號3樓