

產品簡介

為雙液型混和快速固化達到耐重壓效果的地坪修補材料，可修補結合新舊混凝土，室內外皆可，可調整配比呈現膏狀做深度破洞修補、立面修補，混和後也可於水下固化，低壓下漏水搶修止漏作業，為多功能性的快速固化的地坪修補材料。

適用材質

抿石子地面、磨石子地面、EPOXY地坪、水泥地面、石材、金屬。

產品成分

水性氯化物、輕質水泥、矽實填充料、膨脹助劑等。

產品規格

A劑: 20KG + B劑: 4KG

包裝: 24KG /組 (水泥砂20KG + 樹脂4KG)

混合比例建議 5:1

A 劑	B 劑	顏色
5KG	1KG	混和後土色



Anti-Slip

施工步驟

1. 先將地坪清潔至無水、無油、無粉塵乾淨、乾燥狀態。
2. 將A劑與B劑5:1比例倒入桶內攪拌均勻後，建議手動攪拌均勻即可。(如須膏狀不垂流效果可適量加入B劑攪拌，如需自平性效果可加入少許水調整濃稠度)。
3. 搭配鏝刀將修補劑以鏝刀泥作方式填補地坪破損處。
4. 混合後可工作時間為3分鐘，初步固化時間5分鐘，可重壓時間30分鐘，最佳固化時間24小時。

參考資訊

1. 地坪破洞比較深，建議混和比調至膏狀不流動狀態，先填補至九分的深度，再使用原比例做表面填補，可得到平整的表面。
2. 開蓋後未用完請確實密封好可保存3年。
3. 不建議一次全混和施作，可少量多次作業，以免工作時間不足夠修補劑硬化造成浪費。
4. 盡可能以手動做攪拌均勻，使用電、氣動工具會產生熱能加速修補劑固化時

間。

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況
調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。

2

