

產品簡介

是為能達到短時間快速固化且能負荷車輛重機具耐重壓、不跳石、不起砂效果的地坪修補材料，非常適合修補道路破損，緊急搶修，道路圓孔蓋、各型維修孔蓋更換修復填補瀝青層之用，可結合道路瀝青層、新舊混凝土室內外皆可，混和後也可於潮濕面固化，為多功能性的快速固化的道路地坪修補材料。

適用材質

瀝青層、水泥地面、EPOXY 地坪。

產品成分

水性氯化物、複合水泥填充料、瀝青填充料、添加劑等。

產品規格

A劑: 20KG + B劑: 2KG 包裝: 22KG /組 (瀝青混泥土20KG+樹脂2KG)

混合比例建議 10:1。顏色：混和後黑色。

混合後工作時間約 5~10 分鐘，可開放時間 15~20 分鐘

使用量：參考值 約長 50cm* 寬 20cm* 厚 10cm /組 約 0.01m³

施工步驟

1. 先將地坪清潔至無水、無油、無粉塵乾淨、乾燥狀態。
2. 將A劑與B劑 10:1 比例適量倒入桶內攪拌均勻後，建議手動攪拌均勻即可。
3. 可用手動方式或機具將填補處夯實，夯實動作需確實才達到耐重壓不跳石的效果。
4. 混合後可工作時間約為 5 分鐘，初步固化時間 10 分鐘，可重壓時間 15 分鐘。

參考資訊

1. 地坪破洞比較深，建議可先填補礫石至表面約 10 公分的深度，再使用瀝青混泥土做表面夯實填補，可得到平整耐重壓的表。
2. 開蓋後未用完請確實密封好可保存5年。
3. 不建議一次全混和施作，可少量多次作業，以免工作時間不足夠修補劑硬化造成浪費。

※此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。